

### نحوه مصرف:

میزان دقیق مصرف گروت پایه سیمانی را می‌توان بر اساس حجم مقطع مورد نظر برای گروت ریزی و همچنین در نظر گرفتن وزن مخصوص گروت به دست آورد . جهت ساخت ملات گروت خمیری به ازای هر کیسه ۲۵ کیلویی ۳/۵ لیتر آب و برای تولید گروت روان به ازای هر کیسه ۲۵ کیلویی ۴/۵ لیتر آب مورد نیاز است. دقت نمایید که همواره باید پودر به آب اضافه شود. بدین منظور ظرفی مناسب که ظرفیت نهایی ملات را پس از ترکیب با آب را دارا باشد انتخاب نموده و با در نظر گرفتن گروت خمیری با گروت روان، میزان آب مورد نیاز را در ظرف ریخته و کم کم پودر گروت را به آن بیافزایید و در حین افروزن پودر همواره توسط میکسر مناسب هم بزنید تا ملاتی همگن و یکدست ایجاد شود. دقت نمایید که ملات گروت زودتر از ملات‌های معمولی سخت می‌شود به همین منظور همواره مقداری از گروت را با آب ترکیب نمایید که حداقل تا ۳۰ دقیقه پس از ترکیب مورد استفاده قرار گیرد.

### مشخصات فیزیکی:

#### مشخصات

نوع: پودر به رنگ خاکستری
دانسیته: ۲/۴۰±۰/۱



### شرح:

پودر گروت پایه سیمانی GRT-X1 پس از ترکیب با آب ملاتی همگن و روان تشکیل خواهد داد که به راحتی می‌تواند کلیه حفره‌ها و منافذ را پر کند. عمدت ترین کاربرد گروت پایه سیمانی، جایگذاری و نصب صحیح صفحات تکیه گاه یا بیس پلیت‌ها بر روی فونداسیون در سازه‌های اسکلت فلزی و همچنین نصب ماشین آلات صنعتی سنتگین می‌باشد. نصب و جایگذاری بیس پلیت‌ها بر روی فونداسیون بسیار حساس است و مستلزم دقت اجرایی بالایی می‌باشد. از این رو برای نصب باید ملاتی انتخاب شود که از مقاومت بالایی برخوردار بوده و در عین حال قادر انقباض باشد. پودر گروت سیمانی بهترین گزینه برای این منظور می‌باشد. گروت‌های پایه سیمانی حاوی موادی هستند که انسباط کنترل شده ای را در ملات در هنگام گیرش ایجاد می‌کنند که این انسباط، میزان انقباض طبیعی ملات را در روند گیرش و از دست دادن آب اختلاط جبران می‌کند. گروت پایه سیمانی پس از سخت شدن و گیرش، مقاومت مکانیکی بالایی دارد. گروت پایه سیمانی مقاومت بالایی در برابر سیکل‌های ذوب و یخ‌بندان دارد. ملات گروت سیمانی نسبت به ساید ملات‌ها در برابر نفوذ آب مقاوم تر است.

### نکات اجرایی گروت پایه سیمانی :

- ✓ برای جلوگیری از ترک خوردگی و کنترل از دست دادن سریع آب ملات گروت، قبل از گروت ریزی بهتر است سطح ابتدا توسط آب آشامیدنی کاملاً اشباع شود.
- ✓ در نظر داشته باشید که گروت ریزی باید همواره از یک نقطه انجام شود و از همان نقطه به سایر نقاط به صورت سیال جاری شود.
- ✓ دقت نمایید بهترین دما برای اجرای گروت +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد است. چنانچه گروت ریزی در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد انجام شود گیرش اولیه به تاخیر خواهد افتاد و چنانچه گروت ریزی در دمای بالای ۳۰ درجه سانتیگراد انجام شود نیز گیرش اولیه سریعتر اتفاق می‌افتد و در نتیجه گروت به مقاومت مورد نظر خواهد رسید.
- ✓ ملات گروت پس از اجرا باید به مدت ۷ روز مرطوب نگه داشته شود.
- ✓ قبل از اجرای گروت پایه سیمانی از قرار گرفتن تکیه گاهها در جای خود مطمئن شوید.